

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "ИСПЫТАТЕЛЬ"

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.21ХИ24
от 27.01.2010 г.
зарегистрирован в Госреестре

Адрес: 344020,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Курчатова, 1 д
тел: 227-84-53

ПРОТОКОЛ

№ 623 от 31.07.2013 г.

испытание образцов плитки керамической

1. Заказчик: ОАО «Стройфарфор»
- Наименование объекта, адрес: г. Шахты Ростовской обл., ул. Доронина, 2 «Б»
2. Наименование образца: Плитка керамическая «Керамогранит» неглазурованная, И-ПК-НГ-300х300х8,0-«А»-619
3. Отбор образцов выполнен: ОС ООО «ЮГ-ТЕСТ» по акту отбора от 06.05.2013 г. по ТУ 5752-003-00288024-2007
4. Дата поступления в ИЛ: 13.05.2013 г.г.
5. Испытания начаты: 14.05.2013 г. Испытания окончены: 31.07.2013 г.
6. Основание для проведения испытаний: Заявка № 977 от 13.05.2013 г.
7. Цель проведения испытаний: добровольная сертификация продукции
8. Место проведения испытаний: ООО СЛ «Испытатель»
9. Нормативные документы ТУ 5752-003-00288024-2007

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

НД на методы испытаний	Вид дефекта	Значение показателей		
		По НД для 1 сорта	По результатам испытаний	
			Частные	Средний
1	2	3	4	5
1. Отклонения от номинальных размеров и правильности формы плиток				
ГОСТ 27180-2001	1 Предельное отклонение от номинальных размеров, мм: - по длине и ширине; - по толщине	не более плюс 2,5 минус 4,5 $\pm 0,5$	0,2; 0,2; 0,2; 0,25; 0,2 0,5; 0,4; 0,5; 0,5; 0,5	0,2 0,5
ГОСТ 27180-2001	2 Разность между наибольшими и наименьшими размерами плиток одного калибра по длине и ширине, мм	не более 1,5	0,9; 0,9; 0,8; 0,9; 0,9	0,9
ГОСТ 27180-2001	3 Разность между наибольшими и наименьшими значениями толщины плитки одной партии, мм	не более 1,0	0,3; 0,25; 0,3; 0,3; 0,3	0,3

1	2	3	4	5
ГОСТ 27180-2001	4 Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность), мм	не более 0,5	0,2;0,25; 0,25;0,2; 0,3	0,25
ГОСТ 27180-2001	5 Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), мм: для плиток 300х300	не более 1,5	0,85;0,8;0,8; 0,75; 0,8	0,8
ГОСТ 27180-2001	6 Кривизна лицевой поверхности, мм: для плиток 300х300	не более +1,2/-1,0	0,5;0,5; 0,6; 0,4; 0,5	0,5
ГОСТ 27180-2001	7 Отклонение лицевой поверхности по грани в виде волны, мм: для плиток 300х300	не более 1,2	0,7; 0,7;0,8; 0,7; 0,7	0,7
2. Показатели внешнего вида				
ГОСТ 27180-2001	1 Отбитость со стороны лицевой поверхности	не допускается	отс.	-
ГОСТ 27180-2001	2 Отбитость со стороны монтажной поверхности	Допускается длиной не более 10 мм глубиной не более половины толщины плитки		
ГОСТ 27180-2001	3 Щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности	Допускается шириной не более 1 мм и общей длиной не более 10 мм	отс.	-
ГОСТ 27180-2001	4 Посечка	не допускается	отс.	-
	5 Плешина	не допускается		
ГОСТ 27180-2001	6 Пятно	Допускается невидимые с расстояния 1 м	отс.	-
ГОСТ 27180-2001	7 Мушки	Допускаются невидимые с расстояния 1 м	отс.	-
ГОСТ 27180-2001	8 Засорка	Допускается невидимые с расстояния 1 м	отс.	-
ГОСТ 27180-2001	9 Наколы	Допускается невидимые с расстояния 1 м	отс.	-
ГОСТ 27180-2001	10 Пузыри, прыщи и вскипание глазури	Допускается невидимые с расстояния 1 м		
ГОСТ 27180-2001	11 Волнистость	не допускается	отс.	-
ГОСТ 27180-2001	12 Углубление глазури	не допускается	отс.	-
ГОСТ 27180-2001	13 Слипыш	Допускается шириной не более 1 мм и общей длиной не более 10 мм	отс.	-
Гост 27180-2001	14 Просвет вдоль краев плиток	не допускается	отс.	-
ГОСТ 27180-2001	15 Следы от зачистных приспособлений вдоль ребра лицевой поверхности	Допускается шириной не более 1 мм и общей длиной не более 10 мм	отс.	-
ГОСТ 27180-2001	16 Разрыв декора	Допускается невидимые с расстояния 1 м	отс.	-

1	2	3	4	5
ГОСТ 27180-2001	17 Смещение декора	Допускается невидимые с расстояния 1 м	отс.	-
ГОСТ 27180-2001	18 Разнотон	Допускается невидимые с расстояния 1 м	отс.	-
ГОСТ 27180-2001	19 Выплавка (выгорка)	Допускается невидимые с расстояния 1 м	отс.	-
ГОСТ 27180-2001	20 Сборка глазури	не допускается	отс.	-
ГОСТ 27180-2001	22 Отбитость со стороны лицевой поверхности	не допускается	отс.	
ГОСТ 27180-2001	23 Отбитость со стороны монтажной поверхности	Допускается длиной не более 10 мм глубиной не более толщины плитки	отс.	
ГОСТ 27180-2001	24 Щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности	Допускается шириной не более 1 мм и общей длиной не более 10 мм	отс.	
ГОСТ 27180-2001	25 Посечка	не допускается	отс.	
ГОСТ 27180-2001	26 Плешина	не допускается	отс.	
ГОСТ 27180-2001	27 Пятно	Допускается невидимое с расстояния 1 м	отс.	
ГОСТ 27180-2001	28 Мушки	Допускаются невидимые с расстояния 1 м	отс.	
ГОСТ 27180-2001	29 Засорка	Допускается невидимая с расстояния 1 м	отс.	
ГОСТ 27180-2001	30 Наколы	Допускаются невидимые с расстоянии 1 м	отс.	
ГОСТ 27180-2001	31 Прыщи	Допускаются невидимые с расстояния 1 м	отс.	
ГОСТ 27180-2001	32 Пузыри, вскипание	не допускается	отс.	
ГОСТ 27180-2001	33 Слипыш	Допускается шириной не более 1 мм и общей длиной не более 10 мм	отс.	
ГОСТ 27180-2001	34 Следы от зачистных приспособлений вдоль ребра	Допускается шириной не более 1 мм и общей длиной не более 10 мм	отс.	
ГОСТ 27180-2001	35 Разрыв декора	Допускается невидимые с расстояния 1 м	отс.	
ГОСТ 27180-2001	36 Смещение декора	Допускается невидимые с расстояния 1 м	отс.	
ГОСТ 27180-2001	37 Разнотон	Допускается невидимые с расстояния 1 м	отс.	
ГОСТ 27180-2001	38 Выплавка (выгорка)	Допускается невидимые с расстояния 1 м	отс.	

НД на методы испытаний	Определяемые показатели, единицы измерений	Значение показателей		
		По НД	По результатам испытаний	
			Частные	Средний
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
ГОСТ 27180-2001	1 Водопоглощение, %	не более 0,5	0,2; 0,2;0,2;0,2;0,2;0,2;0,2;0,1; ;0,2; 0,1; 0,2;0,2;0,2;0,2;0,1	0,2
ГОСТ 27180-2001	2 Предел прочности при изгибе, МПа	не менее 35,0	35,2; 35,8; 36,9; 36,5; 37,0	36,3
ТУ 5752-002-00288024-2006	3 Устойчивость к глубокому истиранию, мм ³	не более 150	131; 133; 134; 133; 134	133
ГОСТ 27180-2001	4 Морозостойкость, циклы	не менее 100	100	-

Примечание: Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образцы продукции предоставленные для испытания.

Фамилия, подписи лиц, проводивших испытания:

Ответственный исполнитель

Протокол подготовил

Руководитель ИЛ

Н.С.Тимофеева

Л.П.Максимова

Л.С.Толстомятова

